

ゴムローラーの硬度範囲と特性

		硬度範囲(°) Hardness Range	特 性
NBR ニトリルゴム	□ 白色系	40 90	耐油性 耐摩耗性
	■ グレー	50 95	
	■ 青色	20 50	
	■ 黒色	40 90	

		硬度範囲(°) Hardness Range	特 性
CR クロロプレン	□ 白色系	60 ... 70	耐油性 耐候性
	■ 黒色	40 90	

		硬度範囲(°) Hardness Range	特 性
NR 天然ゴム	□ 白色系	60 80	弾力性 高強度
	■ 黒色	60 80	

		硬度範囲(°) Hardness Range	特 性
EPDM エチレン・ プロピレンゴム	□ 白色系	20 80	耐候性 耐薬品性 耐溶剤性
	■ 黒色	20 90	

		硬度範囲(°) Hardness Range	特 性
IIR ブチルゴム	□ 白色系	40 70	耐候性 耐溶剤性
	■ 黄緑	25 ... 35	

		硬度範囲(°) Hardness Range	特 性
CSM ハイパロン	□ 白色系	60 80	耐候性 耐熱性 耐薬品性
	■ 黒色	60 80	

		硬度範囲(°) Hardness Range	特 性
Silicone シリコーン	□ 白色系	10 90	耐候性 耐熱性 非粘着性
	■ 赤茶系	40 80	
	■ 黒色	40 80	

